

Werkstoffübersicht - Porzellan

	Porzellan C 110	Porzellan C 120
Dichte	2,34 g/cm ³	2,58 g/cm ³
Biegefestigkeit	80 Mpa	140 Mpa
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm	20 kV/mm
Dielektrischer Verlustfaktor 20 °C 1 Mhz (10 ⁻³)	12,0	12,0
Spezifischer Widerstand 20 °C 1 Mhz (10 ⁻³)	10 ¹¹ Ωm	10 ¹¹ Ωm